| Grade:**C2S Art Board Matt** | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Physical Test | Unit | Tolerance | 200g/m$^2$ | 210g/m$^2$ | 230g/m$^2$ | 250g/m$^2$ | 300g/m$^2$ | 350g/m$^2$ | Tset Method |
| Grammage | g/m$^2$ | ±4% | 200 | 210 | 230 | 250 | 300 | 350 | ISO 536 |
| Thickness | μm | ±4% | 198 | 208 | 228 | 248 | 313 | 365 | ISO 534 |
| Roughness(PPS) | μm | ±0.3 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | ISO 8791 |
| Brightness | %ISO | ±1.5 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | ISO 2470 |
| Opacity | % | ±2 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | ISO 2471 |
| Gloss | % | ±5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | T 480 |